



www.l-arbre-de-noe.fr

# LASURE IMPRÉGNANTE

SÉCHAGE RAPIDE

IMPRÈGNE LE BOIS EN PROFONDEUR.

La **Lasure Imprégnante** a été spécialement mise au point pour mettre en valeur tous supports bois et faciliter l'application sur ce matériau noble.

## Composition :

La **Lasure Imprégnante** contient entre autres de l'eau (71-75%), des acides gras d'huile de soja (12-15%), des oxydes de fer transparent (<5%) et du bentone (<0,3%).

## Destination et Présentation :

La **Lasure Imprégnante** s'applique en extérieur ou en intérieur et donne une protection filtrante Anti U.V.

La **Lasure Imprégnante** est hydrofuge, sans odeur, a un séchage rapide et protège le bois en profondeur.

## Préparation des supports :

La **Lasure Imprégnante** s'applique sur :

- Bois propres, secs et sans traces de vieilles finitions (préparation par ponçage) ou de résines (dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire).
- Poncer soigneusement avec un abrasif fin.

## Mode d'emploi :

- ★ Bien agiter avant emploi. Ne pas diluer.
- ★ Appliquer la **Lasure Imprégnante** en **3 couches** « bien garnies » dans le sens des fibres du bois.
- ★ Imprégnant fortement le bois, la teinte réelle de la **Lasure Imprégnante** n'apparaît qu'à la deuxième ou troisième couche.
- ★ *Rénovation usuelle* : une couche rénove les anciennes lasures (après égrenage et dépoussiérage préalable).
- ★ *Rénovation tardive* : égrener les surfaces abîmées, dépoussiérer puis appliquer deux couches.
- ★ *En intérieur* : deux couches selon la teinte et l'aspect désiré.

## **Important :**

*En extérieur, la nuance « incolore » s'utilise uniquement en finition ou en rénovation sur bois lasurés et teintés.*

*Ne pas utiliser pour mettre en teinte un parquet et un plancher.*

*Ne pas appliquer sur Red Cedar, Mélèze et Douglas.*

La durabilité sur des bois peu imprégnables tels que Chêne, Iroko, etc... est limitée et réduite, ainsi que dans le cas d'expositions Sud, Ouest.

## **Tenue 8 ans avant entretien :**

Application réalisée en 3 couches dans les conditions décrites et recommandées. Uniquement sur les boiseries verticales. Pour les bois neufs, s'applique sur toutes essences de bois à l'exclusion des essences peu imprégnables (chêne, Red Cedar, Iroko, etc.). La durabilité peut être réduite dans le cas d'expositions Sud ou Ouest. Pour les bois anciens ou à rénover, ils doivent être sains, propres, secs et non gras.

## **Aspects :**

Incolore, Chêne Clair, Chêne Moyen, Chêne Foncé, Teck, Gris.

## **Caractéristiques techniques :**

Matériel : Pinceau, Brosse, Pistolet

Nettoyage : Eau

Sec au toucher : 1h environ à 20°C

Entre 2 couches : 4 h

Rendement : 12 m<sup>2</sup>/L par couche.

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques

Volatils pour ce produit (cat. A/e) : 130g/l.

Ce produit contient max 29g/l de C.O.V.

## **Recommandations :**

- Stocker à l'abri du gel
- Ne pas appliquer en-dessous de 12°C
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés
- Conserver hors de la portée des enfants

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

## La Nature est fragile, protégeons-la :

- Essorer soigneusement les brosses, les pinceaux après application. Bien les essuyer.
- Les rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide à la déchetterie.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

### **Informations réglementaires :**

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur [www.l-arbre-de-noe.fr](http://www.l-arbre-de-noe.fr)).

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



[www.l-arbre-de-noe.fr](http://www.l-arbre-de-noe.fr)

Mis au point et fabriqué en France  
ZI Chemin des Anguillaires 31410 NOE - France

Mise à jour le 30.03.2016

Tél : +33 (0)5.61.98.40.89  
[www.l-arbre-de-noe.fr](http://www.l-arbre-de-noe.fr)